



## ESTERNI ED INTERNI

### IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

#### DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Idropittura murale lavabile composta da speciali resine polimeriche in emulsione, pigmenti e cariche micronizzate selezionate ad effetto vellutato. Indicata per finiture di qualità su pareti interne ed esterne in cemento, intonaco, gesso e cartongesso.

#### CARATTERISTICHE

- Ottimo punto di bianco luminoso.
- Facile da applicare: effetto antigoccia.
- Buona resistenza allo sfregamento ed adesione.
- Buona copertura.
- Dotata di rilevante lavabilità, traspirabilità e resistenza all'esterno.
- Ottima distensione e buona resa.
- Non screpola, non sfarina e non sfoglia.

#### CONSIGLI D'USO

- Prima di intraprendere i lavori di pitturazione è indispensabile avere a disposizione tutti gli accessori necessari e strumenti di lavoro puliti.
- Approvvigionarsi del materiale per completare il lavoro tutto dello stesso lotto, in caso contrario, si consiglia di mescolare tra loro produzioni differenti per evitare leggere differenze di tonalità.
- Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra i + 5°C e i 35°C. Umidità Relativa massima 85 %
- Non applicare su superfici calde o esposte al sole.
- Non applicare su superfici gelate o in fase di gelo nelle 24 ore successive all'applicazione.
- Proteggere da pioggia, neve, grandine e nebbia per almeno 2 giorni.
- Lavare con ACQUA gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.
- Arieggiare bene i locali prima e dopo l'applicazione per ottenere un'essiccazione più veloce.
- Il prodotto non richiede etichettatura di pericolosità ai sensi della normativa vigente. Per ulteriori informazioni consultare la scheda di sicurezza.
- Questa pittura contiene un prodotto biocida con proprietà fungicida e algicida:  
Principi attivi: zinco piritione, terbutrina, ossido di zinco.  
L'acqua di lavaggio delle attrezzature di lavoro non deve essere dispersa nel suolo o nelle acque superficiali.
- Non gettare i residui nelle fognature. Dopo l'uso non disperdere i contenitori nell'ambiente.
- Conservare fuori della portata dei bambini

## SCHEDA TECNICA



# ESTERNI ED INTERNI

## IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI

### REGOLE DI APPLICAZIONE

- Le superfici murali interne ed esterne, nuove o già dipinte, devono essere stagionate, compatte, pulite e asciutte. Sporcizia, frammenti di intonaco, pitture in fase di distacco o efflorescenze vanno eliminate mediante azione manuale o meccanica. Livellare eventuali crepe, cavillature o fori con stucco murale (interni) o adeguata malta da ripristino (esterno). Dopo almeno 12 ore dall'ultima rasatura isolare l'intera superficie applicando il FISSATIVO MURALE ACRILICO. Le superfici che presentano muffe devono essere trattate con ADDITIVO IGIENIZZANTE. Dopo completo risanamento, applicare la prima mano di ESTERNI ED INTERNI, aspettare 4-5 ore, quindi applicare la seconda mano di ESTERNI ED INTERNI.
- Mescolare accuratamente prima dell'uso.
- Diluire con ACQUA dal 10 al 30 % in volume a seconda del tipo di applicazione (pennello, rullo, spruzzo)
- Applicare ciascuna mano partendo dall'alto della parete incrociando le pennellate.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>ASPETTO</b>		Opaco
<b>PESO SPECIFICO</b>		1530+/- 50 g/L
<b>RESIDUO SECCO</b>		67 +/- 2%
<b>VISCOSITA'</b>		17500+/- 2300 mPa.s
<b>RESA TEORICA</b> (la resa si riferisce a supporti lisci e mediamente assorbenti; su supporti molto ruvidi od assorbenti il consumo può essere più elevato).		Per mano: 12 mq/l Mq per confezione per una mano: 4 lt: 48 mq - 10 lt = 120 mq
<b>RESISTENZA ALLO STROFINAMENTO</b>		CLASSE III
<b>CONSUMO TEORICO</b>		2 mani: 0,17 l/mq
<b>ESSICCAZIONE A 20°C</b>	<b>SECCO AL TATTO</b>	30 minuti
	<b>SECCO IN PROFONDITA'</b>	5 - 6 ore
	<b>SOVRAVERNICIABILE</b>	4 - 5 ore
<b>STABILITA' ALLO STOCCAGGIO</b> (lontano da fonti di calore)		In confezione originale ben chiusa con una temperatura compresa tra i 5°C e i 35°C. <b>TEME IL GELO</b>
<b>COLORE</b>		Bianco e tinte medie
<b>TIPOLOGIA DI CONFEZIONE</b>		Da 4 lt e da 10 lt

<b>CLASSIFICAZIONE VOC ( DIRETTIVA 2004/42/CE)</b>	<b>Pitture per pareti esterne di supporto minerale.</b> <b>VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso.</b> <b>Limite massimo. 40,00</b> <b>VOC del prodotto: 16,00</b>
--	--

SCHEDA TECNICA



## **ESTERNI ED INTERNI**

### **IDROPITTURA LAVABILE PER INTERNI ED ESTERNI**

Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso.