

SMALTO AL SOLVENTE

(brillante / opaco / oro / argento)

SCHEDA TECNICA N° 15

CF VARI

CARATTERISTICHE	SMALTO sintetico di fondo-finitura, anticorrosivo, lucido ed opaco a base di resine alchiliche. E' dotato di buona pennellabilità e facilità di applicazione, elasticità ed ottima resistenza anche all'esterno. Adatto per superfici in ferro e legno, particolarmente indicato per il fai da te.
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO	<u>Ferro</u> : pulire accuratamente il supporto, sia nuovo che da riverniciare. Su ferro già verniciato carteggiare ed irruvidire le parti ricoperte; su ferro nuovo, lasciare formare la ruggine per distruggere a calamina, quindi spazzolare energicamente. Applicare due mani de IL DECIMINO diluito max al 10 % in peso, ad almeno 16 – 18 ore una dall'altra. <u>Legno</u> : pulire, carteggiare, applicare due mani de IL DECIMINO diluito massimo al 10 % in peso.
APPLICAZIONE	INTERNI - ESTERNI Temperatura di applicazione (ambiente e supporto) compresa tra +5°C e +40°C, umidità relativa massima 60%, umidità massima del legno 15%
DILUIZIONE E ATTREZZATURA	Con ACQUARAGIA Pennello, rullo, spruzzo: 10 % massimo in peso
NOTE D'USO	<ul style="list-style-type: none">• Lavare con diluente sintetico gli attrezzi e le apparecchiature subito dopo l'uso.• Durante la manipolazione e l'impiego del suddetto prodotto verniciante devono essere osservate le norme prescritte dalla legge per la tutela dell'applicatore e dell'ambiente nell'uso dei prodotti vernicianti a solvente.• Data l'inflammabilità, va conservato in un ambiente fresco; tenere fuori dalla portata dei bambini.• Non mangiare, né bere, né fumare e provvedere ad una buona ventilazione durante l'uso.• Non gettare i residui nelle fognature. Consultare la relativa scheda di sicurezza.
RESA	Resa teorica a seconda della diluizione: 10 – 12 mq/litro.

SMALTO AL SOLVENTE

(brillante / opaco / oro / argento)

SCHEDA TECNICA N° 15

CF VARI

DATI TECNICI

PESO SPECIFICO		1.100 ± 200 g/l
VISCOSITÀ		35" - 55"
ESSICCAZIONE A 20°C	SECCO AL TATTO	6 - 7 ore
	SECCO IN PROFONDITÀ	24 - 28 ore
	SOVRAVERNICIABILE	16 - 18 ore
<i>n.b.: i valori di essiccazione sopra indicati sono indicativi perché dipendono dallo spessore applicato e dalle condizioni di temperatura ed umidità.</i>		
CONFEZIONI		0,125 L

CLASSIFICAZIONE VOC (DIRETTIVA 2004/42/CE)

Pitture monocomponenti ad alte prestazioni.
VOC espresso in gr/L di prodotto pronto all'uso.
Limite massimo: 500,00
VOC del prodotto: 450,00

La presente edizione annulla e sostituisce le edizioni precedenti. Le informazioni e i dati contenuti in questa scheda tecnica hanno valore indicativo, dal momento che non possono considerare le condizioni operative specifiche del cantiere. IVS srl si riserva di apportare modifiche tecniche senza alcun preavviso. Emessa il 07/2017 - Edizione A